

Применение Ленты Scotch® на тканевой основе



Применение Ленты Scotch® высокоточного маскирования



Применение Маскирующие ленты Scotch®



Маскирующие ленты / Ленты Scotch® высокоточного маскирования / Ленты на тканевой основе *Руководство по выбору базовой комплектации на автозаводе*



Важное примечание для продавца:

все заявления, техническая информация и рекомендации, содержащиеся в данной брошюре и вкладышах, основаны на испытаниях, и предполагается, что они точны. Тем не менее, точность и полнота информации не могут быть гарантированы, и перед использованием данного продукта вам следует убедиться в том, что он подходит для заявленного применения. Все вопросы ответственности, имеющие отношение к данной продукции, подпадают под действие условий продажи, в тех случаях, когда они применимы, с учетом преобладающего действия законов.

3M

**ЗАО «3М Россия»
Индустриальные ленты и адгезивы**

121614, Москва, Россия
ул. Крылатская, дом 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел: +7-495-784-7474
Факс: +7-495-784-7475
www.3M.com/ru

PE-BE-SB 35

3M Новые решения

Ленты Scotch® на тканевой основе



3903



3997



389

	Ленты на тканевой основе		
Изделие	3903	3997	389
Термостойкость	120	65	70
Общая толщина (мм)	0,160	0,220	0,260
Адгезия к стали (Н/100 мм)	21	36	90
Прочность на разрыв (Н/100 мм)	245	356	800
Относительное удлинение при разрыве (%)	150	20	6
Основа	Ткань	Ткань	Ткань
Адгезивный материал	Каучук	Каучук	Каучук
Цвет ленты	7 различных цветов	черный или серебристый	9 различных цветов
Типичное применение	Общее назначение	связывание, крепление, соединение	связывание, крепление, соединение
Длина рулона (м)	50	50	50
Стандартная ширина (мм)	19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100	25 / 38 / 50 / 100	19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100

Маскирующие ленты Scotch®



2214



2321



2364



2836



2610

Маскирующие ленты				
2214	2321	2364	2836	2610
60	80	100	140	160
0,135	0,135	0,160	0,170	0,175
26	26	44	44	52
350	352	400	460	440
10	10	10,5	10,5	10
Бумага	Бумага	Бумага	Бумага	Бумага
Каучук	Каучук	Каучук	Каучук	Каучук
бежевая	бежевая	бежевая	бежевая	бежевая
Отверждение при низких температурах	Отверждение при низких температурах	Отверждение при средних температурах	Отверждение при высоких температурах	Отверждение при высоких температурах
50	50	50	50	50
19 / 25 / 30 / 38 / 50 / 75 / 100	19 / 25 / 30 / 38 / 50 / 75 / 100	19 / 25 / 30 / 38 / 50 / 75 / 100	19 / 25 / 30 / 38 / 50 / 75 / 100	19 / 25 / 30 / 38 / 50 / 75 / 100

Ленты Scotch® высокоточного маскирования



471



218



222



4737

Ленты Scotch® высокоточного маскирования			
471	218	222	4737
70	120	160	160
0,130	0,120	0,060	0,130
28	44	26	16
264	228	456	244
130	490	130	150
ПВХ	ПП	ПЭТ	ПВХ
Каучук	Каучук	Акриловый	Каучук
синий	зеленый	белый	голубой
Отверждение при низких температурах	Отверждение при средних температурах	Отверждение при высоких температурах	Отверждение при высоких температурах
55	55	55	55
по запросу	по запросу	по запросу	по запросу