

ADHESOL ET 215

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Технический паспорт
TDS ADHESOL ET 215 20/02/2023

ADHESOL ET 215 – высокоэластичный эпоксидный клей средней вязкости. Склеивает детали с зазором до 2 мм.

Композиция предназначена для создания высокоэластичного соединения, которое обладает стойкостью к ударному и вибрационному воздействию. Клей имеет среднюю скорость полимеризации, формирует шов с рабочей прочностью через 10 - 15 часов после смешивания и нанесения компонентов.

Благодаря хорошей адгезии состав пригоден для склеивания элементов из различных материалов, включая бетон, натуральный и искусственный камень, стекло, керамику, сталь различных марок, цветные металлы, ферриты, дерево, различные пластики.

Оба компонента клея **ADHESOL ET 215** упакованы в сдвоенный картридж. Тара обеспечивает удобство хранения, идеальную пропорцию дозирования компонентов смолы и отвердителя по объёму.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая эластичность – 33%
- Устойчивость к вибрации и ударам
- Широкий рабочий температурный диапазон от -40 до +85°C
- Способность заполнять зазоры до 2 мм
- Хорошая адгезия к различным основаниям
- Высокая устойчивость к химически агрессивным средам
- Длительный срок службы
- Отсутствие растворителей, разбавителей, летучих веществ
- Отличные диэлектрические свойства

ADHESOL™
adhesive solutions



УПАКОВКА:

ADHESOL ET 215 поставляется в двойных картриджах объёмом 50 мл и 400 мл. По согласованию, возможна поставка продукта в иной таре.

ДОКУМЕНТЫ:

TU 20.52.10-010-29849259-2021

КОД ПО КЛАССИФИКАТОРУ:

ОКПД2: 20.52.10.110
Клеи на основе полимеризационных смол

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Производство товаров народного потребления
- Электроника
- Нефтехимическая промышленность
- Автомобильная промышленность
- Судостроение
- Производство медицинского оборудования
- Приборостроение
- Изготовление композитов
- Производство бытовой техники
- Изготовление рекламных конструкций
- Оборонная промышленность

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Склеивание граней объемных букв
- Создание различных арт-объектов
- Склеивание узлов медицинской мебели
- Фиксация деталей экстерьера пассажирских железнодорожных вагонов
- Приклеивание держателя фитиля ко дну контейнера для аромасвечи
- Фиксация декоративных элементов мебели
- Приклеивание магнитов к основанию
- Склеивание деталей с разными коэффициентами теплового расширения

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Параметр	ET 215 A	ET 215 B
Химический состав	Эпоксид	
Цвет	прозрачный	золотисто-желтый
Динамическая вязкость, МПа·с	8 000–11 000	2 000–4 000
Плотность, кг/л	1,1-1,2	0,5-1,1

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пропорции смешивания (по объему)	1 : 1
Заполняемый зазор, мм	до 2 мм
Динамическая вязкость смеси, МПа·с	2 000–4 000
Цвет	лимонно-жёлтый
Время для использования готовой смеси (смешанной при +25°C), ч	1,5–2
Рабочая прочность, ч	10-15
Полная прочность, ч	72
Прочность на сдвиг (ГОСТ Р 57834-2017), МПа	16-19
Прочность на отрыв (ISO 4578), Н/мм ²	60-80
Твердость по Шору, D	30-40
Относительное удлинение при разрыве, %	33
* Рабочая температура	от -40°C до +85°C

* Может подвергаться воздействию более высоких температур в течение коротких периодов времени при условии, что склеиваемые детали не будут испытывать чрезмерные нагрузки.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Перед нанесением клея поверхности должны быть очищены, обезжирены любым подходящим для склеиваемых деталей очистителем и высушены. Если на поверхности металлов присутствует окисная плёнка, то в местах склеивания её необходимо механически удалить подходящим абразивным инструментом.

СКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

Клей должен быть комнатной температуры. Перед использованием состава необходимо закрепить картридж в пистолет-дозатор, выдавить некоторое количество клея до того момента, пока из обоих носиков не начнет равномерно поступать компонент А и компонент В. Затем на картридж необходимо закрепить смесительную насадку и также выдавить некоторое количество состава, пока смесь не станет однородной.

Клей наносится в количестве достаточном для покрытия всей поверхности склеиваемых деталей. Необходимо обеспечить беспрепятственный выход воздуха из-под склеиваемых элементов при их сопряжении путём нанесения незамкнутой клеевой линии (например, змейки или зигзага).

Не рекомендуется наносить клеевую линию круговыми движениями, поскольку выход воздуха из клеевого слоя будет затруднен, что может существенно снизить его конечные характеристики.

При сопряжении деталей необходимо обеспечить их достаточное сжатие. Смещение деталей относительно друг друга с момента начала отверждения клея и до момента их склеивания недопустимо. При необходимости используйте струбцины, зажимы, фиксаторы.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Клей **ADHESOL ET 215** перевозится в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Инструмент очистить сразу после работы с помощью органических растворителей. Затвердевший материал удалить механически подходящим абразивным инструментом.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Отверждённый материал экологически безопасен и физиологически безвреден. Не содержит растворителей и опасных веществ.

СРОК ГОДНОСТИ:

12 месяцев с даты изготовления при температуре хранения от +5°C до +25°C

ВНИМАНИЕ:

Беречь от детей. Если **ADHESOL ET 215** попал на кожу - промыть водой с мылом. При попадании в глаза или внутрь организма - немедленно обратиться к врачу и показать настоящий документ, не вызывать рвоту. Не использовать пустую упаковку для хранения пищевых продуктов.

Примечание. Если в линейке ADHESOL отсутствует продукт с необходимыми характеристиками, то такой состав может быть создан по техническому заданию заказчика. Возможна разработка композиции с такими техническими параметрами как отверждение при пониженных температурах, нестандартный цвет, высокие или низкие показатели вязкости, эластичности, плотности, повышенная стойкость к ударам, электропроводимость, теплопроводность, теплостойкость, заданная толщина клеевого слоя, огнебезопасность.

FOR PROFESSIONAL
USE ONLY



Изготовитель: ООО «Эластомерик Системс»
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28

8-800-775-61-05
единый многоканальный

e-mail: info@elastomeric.ru
info@adhesol.ru
сайт: elastomeric.ru
adhesol.ru

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Она предназначена, чтобы помочь пользователю оценить опасность продукта и определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения материала с нашей стороны невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед применением адгезива убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной.